



Milltex 5 is een fluweelmatte professionele verf voor binnenmuren en plafonds. Ze is geschikt voor de meest voorkomende ondergronden zoals gips, beton, gipsplaten en houtvezelplaten en glasvezel. De afwerking heeft een zachte fluwelen glans. Milltex 5 is ergonomisch aangepast voor de professionele schilder.

Milltex 5 wordt aanbevolen door de Zweedse Astma en Allergie Associatie, en voldoet aan de eisen van de EU en de Zweedse ecolabels.

Vorbereitung

Het oppervlak moet vlak, stevig en vrij van stof zijn. Verwijder oude afbladerende verflagen door schuren, borstelen of schrapen.

Ongeschilderde oppervlakken krijgen eerst een grondlaag in Milltex Allgrund. Eerder geschilderde, glanzende of vuile oppervlakken eerst reinigen met schildersdetergent en naspoelen met water. Slecht gebonden of stoffige oppervlakken eerst fixeren. Gaten en scheuren naar gelang de omvang van de schade herstellen met Alcro Handspackel.

Schilderen

Breng Milltex 5 aan in gelijke en royale lagen. Gebruik een microvezel polyester rol om een glad, fijn gestructureerd oppervlak te bekomen, of spuitapparatuur die bestemd is voor dit type verf en toepassing.

Roer de verf goed voor gebruik. Niet aanbrengen op oppervlakken kouder dan +5°C.

TECHNISCHE INFORMATIE

Gebruik	Binnenmuren en plafonds
Binder	Acrylaatdispersie
Verdunner	Water, normaal niet vereist
Materiaal	Kwast, roller of airless
	Spuittipopening: 0,017 - 0,021
Reiniging met	Water
Temperatuur	Min. +5°C
Droogtijd	Kleefvrij na 30 min. bij 23°C / 50% relatieve vochtigheid
	Overschilderbaar na 3u.
Glans	Fluweelmat 5
Dekking	Circa 8 m² / l
VOS	Limiet (Kat A/d): 30 g / l (2010)
VOS Product	< 30 g / l

BEWAREN BOVEN HET VRIESPUNT

Zorg dragen voor gereedschap en restjes

Geopende verpakkingen goed afsluiten. Verwijder zoveel mogelijk verf voor het reinigen van het materiaal. Overtollige verf en schoonmaakmiddelen niet in de afvoer gieten. Restjes product en lege verpakkingen naar het recyclagepark brengen.



Alcro Färg
120 86 Stockholm
020-622020
www.alcro.se