



TOEPASSING

Bolivia Houtrotstop wordt toegepast op hout als deze voor vocht moet worden afgesloten en verrotting gestopt moet worden. Dringt diep in het hout. Houtrotstop hardt uit tot een epoxy bescherming. In combinatie met de Bolivia Houtrotvuller een definitieve oplossing voor houtrot problemen.

BESCHRIJVING

Bolivia Houtrotstop is de oplossing als hout voor vocht moet worden afgesloten en verrotting gestopt moet worden. Houtrotstop hardt uit tot een epoxy-bescherming, is goed overschilderbaar en is een geschikte ondergrond voor Bolivia epoxy houtrotvuller.



EIGENSCHAPPEN

Kleur:	blank
Toepassing:	buiten
Vlampunt:	24 °C
Kookpunt:	99 °C
Wateroplosbaar:	n.v.t.
Soortelijk gewicht:	ca. 1,9 kg/l
Elasticiteit:	n.v.t.
Hecting na veroudering:	zeer goed
Potlife:	2 uur, afhankelijk van de temperatuur
Doorharding:	na 2 tot 24 uur, afhankelijk van de temperatuur
Verpakking:	flesjes in set van 500 ml
Houdbaarheid in bus:	minimaal 24 maanden bij een temperatuur tussen 5°C en 25°C in originele onaangebroken verpakking

APPLICATIEGEGEVENS

- Verwerkingmethode: kwast
- Condities: min. 5°C en 80% R.V.

BEHANDELING

De ondergrond dient vrij van loszittende verf, en vet vrij te zijn. Houtrot verwijderen (ruim uitsteken). Hierna ondergrond behandelen met Bolivia Houtrotstop.



VERWERKING

Bolivia Houtrotstop vermengen. Van vloeistof A en B evenveel volume nemen tot er een egale kleur ontstaat. Meng slechts zoveel als in 2 uur verwerkt kan worden. Breng het mengsel op het aangetaste hout aan. Breng zoveel aan totdat het mengsel niet meer in het hout verdwijnt. Bij gebruik van Bolivia Houtrotvuller hoeft de Houtrotstop niet droog te zijn. Bij gebruik van andere afwerkingsmaterialen is complete droging noodzakelijk (2 tot 24 uur). Houtrotstop kan ook gebruikt worden als een dunne epoxy lak op niet poreuze materialen. Men dient dan het mengsel voor gebruik 60 min. te laten rusten.