

# Bona Intense

## Technisch merkblad

Bona Intense is een ééncomponent 100% polyurethaan grondlak op waterbasis voor de behandeling van houten en parketvloeren die worden afgewerkt met Bona watergedragen aflakproducten. Bona Intense is gemakkelijk te gebruiken, te schuren en geeft het oppervlak een goed gevulde uitstraling met een rijke kleuring.

- geschikt onder alle Bona watergedragen aflakproducten
- gebaseerd op een toplaag dispersie; geeft toplaag eigenschappen
- hoge viscositeit
- goed gevuld oppervlak
- rijke houtkleuring
- NMP-vrij

### Technische gegevens

Type lak	: watergedragen 1 component polyurethaan primer
Vast stofgehalte	: circa 32%
VOS	: max 60 g/liter
Verdunnen	: indien nodig verdunnen met Bona Retarder (4%) voor een langere open tijd
Droogtijd	: 1 - 2 uur bij normale kamertemperatuur (20°C en 60% r.v.)
Gereedschap	: Bona Grondlakroller wit
Verbruik	: 1 liter per 8-10 m <sup>2</sup> (120-100 g/m <sup>2</sup> ) per laklaag
Veiligheid	: ongeclassificeerd
Reinigen	: veeg gereedschap eerst schoon vóór het reinigen met een minimum aan water
Houdbaarheid	: tenminste 1 jaar na productiedatum in ongeopende originele verpakking
Opslag/transport	: de temperatuur mag niet lager zijn dan +5°C en hoger dan +25°C
Afval	: lakresten en lege cans afvoeren volgens de lokale regelgeving
Verpakking	: 5 liter cans (3 x 5 - 44 dozen p/pallet)

### Vorbereiding

Het te behandelen oppervlak dient kaalgeschuurd, droog en vrij van schuurstof, olie, was en andere verontreinigingen te zijn. De laatste schuurgang uitvoeren volgens het Bona Scrad system of met schuurgaas/-papier korrel 120 of fijner. De Bona Buffer zorgt voor een optimaal schuurresultaat.

### Gebruiksaanwijzing

Voor gebruik (of voor het overgieten van een kleinere hoeveelheid) de lakcan goed schudden. De lak gelijkmatig in een vloeiende beweging opbrengen met een nieuwe Bona waterlakroller, lakopeenhopen en -plassen vermijden.

**Noot:** De kamer- en laktemperatuur mogen niet onder 13°C zijn tijdens het verwerken en het drogen. Eventueel licht schuren met Bona Scrad system of schuurgaas korrel 120 of fijner om de opkomende houtvezels te verwijderen.

Afwerking



Hier in **vertrouwde handen!**  
Dit Bona Product is  
Geschikt voor vloerverwarming

# Bona®

## BELGIË

Bona NV  
Leuvensesteenweg 542/C.3  
1930 Zaventem  
T: 02/721 27 59  
info@belgium@bona.com

F: 02/721 17 11  
www.bona.com

## NEDERLAND

Bona Benelux BV  
Hulswitweg 6  
2031 BG Haarlem  
Tel. 023-5421864  
bona.nl@bona.com  
www.bona.com