

CIRANOVA[®]
SINCE 1929

TECHNISCHE FICHE

Kalkpasta



1L

Ciranova® producten zijn gemaakt voor de professionele gebruiker. De in de technische fiche aangegeven gebruiksaanwijzing is opgesteld na de nodige testen en jarenlange ervaring. Evenwel zijn ze opgesteld naar ons beste weten en kunnen. De gebruiker dient de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen garantie afgeleid worden.

Produced by Debal Coatings nv

Industrieweg 29 - 8800 Beveren-Roeselare

België

tel. +32 (0) 51 30 11 40

fax +32 (0) 51 31 26 48

ciranova@ciranova.be

PRODUCTBESCHRIJVING

Gebruiksklare witte pasta om hout met open porie te ceruseren. Uiterst geschikt voor houten meubelen.

TECHNISCHE GEGEVENS

DENSITEIT	1,2
VASTE STOFGEHALTE	30%

AANWENDING

In het bijzonder voor open porie hout zoals eik, es of olm. Het is vooraf aangeraden het massief of gefineerd hout eerst uit te borstelen.

VOORBEHANDELING

Hout uitborstelen met behulp van koper- of nylonborstel.

GEBRUIKSAANWIJZING

Het hout vooraf behandelen met FORTICO 1C, FORTICO 2C of HARDWAXOIL MAGIC NATURAL Ciranova®.

De witte pasta royaal insmeren met borstel of kwast.

Laat de pasta gedurende 4 uur drogen. Daarna de overtollige pasta verwijderen met schuurpapier P180 tot het gewenste beeld wordt bereikt.



DROOGTIJD

Gedurende 4 uur laten drogen alvorens te schuren.

NABEHANDELING

Het oppervlak stofvrij maken. De kalkpasta beschermen met hetzelfde product zoals de grondlaag.

PRODUCTINFORMATIE

Houdbaarheid: 1 jaar in gesloten verpakking.

Beschikbare kleuren: WIT

BIJZONDERE MELDINGEN

Dit product is volledig milieuvriendelijk. Kalkpasta wordt gemaakt op basis van rogge, tarwe en pigment. Het oplosmiddel is water en lijnolie.