

Dupa-HaftGrund

Oplosmiddelhoudend, wit gepigmenteerd, aromaatvrij voorstrijkmiddel voor toepassing buiten.

Materiaal

Toepassing

Eigenschappen

Materiaalbasis

Verpakking

Kleur

Glansgraad

Opslag

Technische eigenschappen

Aanvullende producten

Toepassing conform
technisch informatieblad nr. 606

Wit gepigmenteerd voorstrijkmiddel. Geschikt voor licht poederende, oude verflagen en als hechtbrug op zwak zuigende, gladde oppervlakken. Als voorstrijkmiddel onder Duparol-muurverf. Moet met een ander product worden afgewerkt, dan de hechting testen door een proef op het object. Dupa-HaftGrund is **onverdund** geschikt voor gevelisolatiesystemen met polystyreen als isolatieplaat.

- op dichte, zwak zuigende ondergronden
- geschikt voor polystyreenhoudende bouwelementen
- verstevigt krijtende, maar vast hechtende oude verflagen
- bij vorst tot 0°C te verwerken

Polymerisaathars.

10 liter.

Wit.

Dupa-HaftGrund kan op kleur af fabriek worden geleverd.

Mat

Koel, maar vorstvrij.

Vastestofgehalte:
Gewichts%: 51.1
Volume%: 42.6

- Soortelijke massa: ca. 1,2 g/cm³

- Duparol
- na volledig drogen afwerken met een muurverf op basis van dispersie of siliconenhars

binnen 1	binnen 2	binnen 3	buiten 1	buiten 2
–	–	+	+	+
(-) niet geschikt / (o) beperkt geschikt / (+) geschikt				



Verwerking

Geschikte ondergronden	De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.
Vorbereiding van de ondergrond	Raadpleeg voor voorbehandeling van de ondergrond het technisch informatieblad nr. 650 "Ondergronden en hun voorbehandelingen".
Verwerkingsmethode	Dupa-HaftGrund enkel aanbrengen met oplosmiddelbestendige kwast of roller om de grondeerwerking te behouden.
Verdunnen	Met max. 20% Dupa Fix-Grund verdunnen.
Opbouw van het systeem	1-2 grondlagen naargelang de zuiging van de ondergrond.
Verbruik	Op een gladde ondergrond 5 m ² /L. Op ruwe ondergronden naar verhouding meer. Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.
Verwerkingsomstandigheden	Dupa-HaftGrund is niet gevoelig voor vorst en kan tot 0 °C worden verwerkt, mits de ondergrond droog is en vrij van ijs.
Droogtijd	Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid is Dupa-HaftGrund niet eerder dan na 12 uur over te schilderen met een oplosmiddelhoudend product en niet eerder dan na 48 uur met een watergedragen product. Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd, soms wel tot meerdere dagen.
Gereedschap	Dupa-HaftGrund aanbrengen met oplosmiddelbestendige kwast of roller.
Reinigen gereedschap	Gereedschap direct na gebruik reinigen met kwastenreiniger of DisboADD 419.
Opmerkingen	Dupa-HaftGrund niet met andere producten vermengen en alleen met Dupa-Putzfestiger verdunnen. Niet mengen met Duparol. Niet geschikt op horizontale oppervlakken waarop water blijft staan.

Verwijzingen

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn
Enkel voor professioneel gebruik

Ontvlambare vloeistof en damp.
Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
Buiten het bereik van kinderen houden.

Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. – Niet roken.
Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen

BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten;
contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Raadpleeg een arts.

In geval van accidentele indigestie, consulteer het Antigifcentrum 070/ 245 245.

Bevat: Propan-1-ol, 2-methyl-1-propanol. Bevat: N,N'-Ethaan-1,2-diylbis (12-hydroxyoctadecaan-1-amide). Kan allergische reacties veroorzaken.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/h) is max. 750 g/l (2010). Dit product bevat < 490 g/l VOS.

Productcode

BSL40

Inhoudstoffen

Polyvinylacetaathars, calciumcarbonaat, titandioxide, silikaten, alcoholen, water, additieven.

Servicecentrum

DAW Belgium B.V.
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be