



SEMIN TOP G&F

SIER- EN AFWEKINGSPLAMUUR BINNENSHUIS

- + KAN METEEN MET VERF WORDEN AFGEWERKT
- + UITSTEKENDE AFWERKING
- + VERBETERDE OPENTIJD
- + MAKKELIJKER TE EGALISEREN

TECHNISCHE DEFINITIE.

SEMIN TOP G&F is een veelzijdig sierplamuur dat voor alle soorten toepassingen geschikt is:

- Airless. · Spuitmachine.
- Handmatig. · Rol.

Dankzij de verbeterde opentijd kan het plamuur op pas behandelde ondergrond worden aangebracht en heeft het een sterk egaliserend vermogen.

Wit, effen, fijn. Reukloos.

SAMENSTELLING EN AANZICHT.

Acrylhars in emulsie, minerale vulstof, cellulosederivaten, conserveermiddel en diverse vulstoffen. De pasta heeft een witte kleur en de consistentie is aangepast aan elke toepassing.

MOGELIJKE ONDERGRONDEN.

- Gipsplaat. · Kalkzandsteentegels.
- Stortbeton. · Oude glasvezellagen.
- Gipstegels. · Breedplaten.
- Celbeton.

AFWERKING.

SEMIN TOP G&F kan worden afgedekt met een acryl of oplosmiddelhoudende verf.

TE RAADPLEGEN DOCUMENTEN.

- DTU 59.1
- EN 16-566.

TECHNISCHE KENMERKEN.

- Droog extract: 71%.
- Densiteit: 1,7.
- VOS: <1g/l.

VERPAKKING.

Zakken van 25 kg & Emmers van 20 kg.

OPSLAG.

18 maanden in de originele, niet-aangebroken verpakking en beschermd tegen vorst.

VOORZORGSMAATREGELEN.

Bij het aanbrengen en drogen moet de temperatuur zich tussen 8 en 35 °C situeren. Niet aanbrengen op een bevroren ondergrond.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND VOOR HET AANBRENGEN.

De ondergrond dient in overeenstemming te zijn met DTU 59.1 d.w.z. droog, schoon, hard, vrij van sporen van scheidingselementen...

Op de gipsplaten moet een grondkleur worden aangebracht.

DROOGTIJD.

6 tot 24 uur naargelang van de aangebrachte hoeveelheid.

AANBRENGEN.

SEMIN AIRLESS GARNISSANT kan in twee lagen worden opgespoten: de eerste laag moet worden gladgestreken met een afstrijkmes type CE78 van 80 cm; na droging moet de tweede laag worden gladgestreken met een afstrijkmes.

Er wordt op een afstand van ongeveer 80 cm van de ondergrond gespoten.

Tip: verwijder de filters na het verstuiwen.

VERBRUIK.

Verschilt naargelang van de aangebrachte dikte: van 1 tot 2 kg/m².

AFNOR NFT 36-005 - Famille III - klasse 2



GEBRUIK



HANDMATIGE TOEPASSING



HANDMATIGE TOEPASSING



AANBRENGEN

SEMIN

1a, rue de la Gare - F-57920 KEDANGE-SUR-CANNER
Tél. 03.82.83.53.57 - Fax : 03.82.83.93.33

www.semin.com



VERVAARDIGD IN FRANKRIJK

