



Technische fiche

6300

Primer voor olielak

gebruik: binnen

vorm: waterig

Gebruik: Basislaag voor poreus hout, vóór het aanbrengen van de Galtane plantaardige olielak. Uitsluitend voor gebruik binnenshuis.

Eigenschappen: De *Primer voor Olielak* van Galtane zorgt ervoor dat de poriën worden dichtgestopt en vermindert zo dat er looizuur (eikenhout, kastanjehout ...) door de laklaag heen terug naar boven komt. Eenvoudig aan te brengen. Droogt snel.
De kleurstoffen voldoen aan de vereisten van de EN71/3-norm (kinderspeelgoed).

Samenstelling: Water, schellak, porseleinaarde; kleurstof, oppervlakreactieve stof van plantaardige oorsprong; <= 1% ammoniak

VOS-gehalte: < 0,05g/liter. Cat A/g Grenswaarde EU: 30g/l

Uitstoot: Uitstoot in de lucht binnenshuis: A+; volgens de ISO-16000-6/9-norm.



* De informatie is een weergave van de uitstoot in de lucht binnenshuis van vluchtige stoffen die toxisch kunnen zijn bij inademing, op een schaal gaande van C (sterke uitstoot) tot A+ (zeer zwakke uitstoot).

Belangrijke opmerking: in het algemeen garandeert de uitstoot van een product, zelfs met vermelding "A+" noch de samenstelling, noch de *natuurlijkheid* van een product.

Gereedschap: Borstel of verfrol.

Vorbereiding: Het oppervlak moet poreus, droog, proper, stof- en vetvrij en vrij van chemische stoffen zijn. Verwijder oude lagen verf, was, vernis... Wij raden aan om het product vooraf steeds op een klein oppervlak uit te proberen alvorens het op grote oppervlakken aan te brengen.

Bij gekleurde varianten kunnen er door de pigmenten kleine hoeveelheden conserveringsmiddelen in het materiaal terechtkomen.

Gebruiksaanwijzing:	<p>Goed <u>schudden</u> vóór gebruik. Niet werken bij temperaturen lager dan 15° C. Uitsluitend voor gebruik binnenshuis.</p> <p>Aanbrengen met een borstel of verfrol in één of twee dunne en gelijkmatige lagen met een wachttijd van 30 minuten. Vermijd verfoverschotten.</p> <p>Zodra de Galtane <i>Primer voor Olielak</i> volledig droog is, de Galtane <i>Plantaardige Olielak</i> aanbrengen.</p> <p>Wegens een snelle droogtijd, verfoverschotten vermijden en/of deze snel uitvlakken.</p> <p>Zodra u het product in handen hebt, gaan wij ervan uit dat u over de nodige vaardigheden beschikt om het product aan te brengen. Afhankelijk van de ondergrond controleert de gebruiker voor het aanbrengen best of de producten geschikt zijn voor het beoogde gebruik.</p>
Droogtijd:	4 uur bij 20° C en een relatieve vochtigheidsgraad van 60%. Vochtige en koude lucht vertragen het droogproces.
Rendement:	Naargelang de poreusheid van de ondergrond: 12 tot 15 m ² /liter.
Reiniging gereedschap:	Gebruik Galtane <i>Plantaardige Oplosmiddel</i> (ref. 2060) en Galtane <i>Allesreiniger</i> (ref. 2010)
Voorzorgen en opslag:	<p>Laat doeken en werkkleren die in olie gedrenkt zijn, plat en in open lucht opdrogen: risico op zelfontbranding. Koel, vorstvrij en donker bewaren. Wees waakzaam voor eventuele allergieën. Resten in een containerpark deponeren. Natuurlijke verven dienen ook buiten het bereik van kinderen bewaard te worden.</p> <p>EUH 210: Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar</p>

De producten die wij aanbieden voor specifieke werken worden steeds op verantwoordelijkheid van de gebruiker uitgetest. Het eindresultaat hangt af van onvoorspelbare factoren. Wij verstrekken ons advies op basis van jarenlange ervaring enkel ter informatie. Wij hebben geen enkele invloed op de effectieve praktische toepassing van het product door de gebruiker en wij kunnen in geen geval als aannemer van de uit te voeren werken worden beschouwd. Afhankelijk van de ondergrond controleert de gebruiker voor het aanbrengen best of het product geschikt is voor het beoogde gebruik. Onze verantwoordelijkheid beperkt zich enkel tot de waarde van de geleverde of gebruikte producten. Ons advies stelt ons in geen geval verantwoordelijk en kan geen aanleiding geven tot gerechtelijke vervolging. Deze technische fiche kan enkel als advies worden beschouwd.