

# Gullspack® FS


Gevelplamuur



## Productomschrijving

**Toepassingsgebied** Kant-en-klare, grijze, lichte dispersieplamuur, voor gedeeltelijk en/of klein uitvlakwerk buitenshuis of voor vochtige/ natte ruimten binnenshuis. In een keer tot max. 10 mm laagdikte te verwerken.

**Eigenschappen** Oplosmiddel- en weekmakervrije, matte dispersie-plamuurmassa, zeer goed vullend vermogen, waterdampdoorlatend, makkelijk met de hand te verwerken en in gedroogde vorm schuurbaar.



- Oplosmiddel- en weekmakervrij
- Zeer goed vullend vermogen
- Makkelijk te verwerken



## Technische gegevens

<b>Bindmiddelbasis</b>	Latex-Polymeerdispersie	<b>Vaste stof gehalte</b>	Ca. 54%
<b>Vulstof</b>	Wit Dolomietmarmor	<b>PH-waarde</b>	Ca. 9
<b>Verbruik</b> [1]	Ca. 1 l/m <sup>2</sup> bij 1 mm laagdikte met een vlakke spaan	<b>Toepassingsgebied</b>	Binnen en buiten
<b>Korrelgrootte</b>	Max. 0,2 mm	<b>Verpakkingsgrootte</b>	10 liter kunststof emmer
<b>Laagdikte</b>	Max. 10 mm per laag	<b>Opslag</b> [2]	Koel, maar vorstvrij ca. 1 jaar
<b>Specifiek gewicht</b>	Ca. 0,8 kg/l.	<b>EU-VOC-grenswaarde</b>	n.v.t.

[1] De aangegeven verbruikswaarden zijn slechts richtwaarden per laag. Het exacte verbruik dient op het betreffende materiaal en rekening houdend met alle voorbehandelingen door middel van een proef te worden vastgesteld.

[2] In ongeopende originele verpakking geschikt om opgeslagen te worden. Na gebruik goed afsluiten.

## Inzetgebied en toepassingen

**Ondergrond** De ondergrond dient vast, vlak, droog, stevig, schoon en vrij van versturende tussenlagen te zijn. Afhankelijk van de staat de ondergrond gronden en/of voorzien van een tussenlaag. **Gullspack® FS** kan met dispersiekleuren, plastic, wandbekleding en verdere decoratieve producten overwerkt worden.

**Normaal zuigende ondergronden** Op normaal zuigende ondergronden zoals beton, gipsplaten, stuc (MG Plc, PII, PIII, PIVa, b, c) kan het materiaal direct verwerkt worden.

**Niet zuigende ondergronden** Niet zuigende ondergronden met **Conti® Puracryl WP Grund** voorbehandelen. Gladde glanzende vlakken vooraf opruwen.

**Materiaalinstelling** Dit product is gereed om te verwerken. Niet met andersoortig materiaal vermengen.

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Het ontslaat de gebruiker van onze producten, gegeven de aanzienlijke hoeveelheid invloeden bij toepassing en verwerking, geenszins van de plicht zelf de benodigde proeven en tests te doen. Wettelijke rechten ten aanzien van bepaalde eigenschappen en/of toepassingsdoeleinden kunnen aan onze opgaven niet ontleend worden. De ontvanger van onze producten dient acht te slaan op de eventuele beschermingsrechten evenals bestaande wetten en bepalingen.

### DSL COATINGS BV

H. Kamerlingh Onnesweg 19, 2408 AX, Alphen aan den Rijn Internet: [www.conticoatings.nl](http://www.conticoatings.nl)  
Tel.: +31 (0)88 027 55 00 Email: [info@dslcoatings.nl](mailto:info@dslcoatings.nl)

# Gullspack<sup>®</sup> FS

Gevelplamuur



**Verwerking** Gullspack<sup>®</sup> FS in 1-2 lagen opbrengen, afhankelijk van de ondergrond en voorzorgsmaatregelen.

**Tip:**

- Voor het afwerken of behangen de geschuurde laag afstoffen.
- Gestucte vlakken voor het behangen gronden.
- Niet mengen met andere materialen.

**Droogtijd** Bij 20 °C en 60% relatieve luchtvochtigheid na ca. 3 uur (afhankelijk van de laagdikte) oppervlaktedroog. Bij koeler, vochtiger weer een langere droogtijd aanhoudend.

**Schoonmaken van gereedschap** Gereedschappen direct na gebruik schoonmaken met water, eventueel met gebruik van spoelmiddel.

## Belangrijk

**Speciale aandacht** VOB, deel C, DIN 18363, par. 3, betreffend BFS-productblad, betreffende EU-veiligheidsblad.  
In moeilijke gevallen advies inwinnen.

**Veiligheid** Ook bij het verwerken van producten met een laag schadelijke stofgehalte de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen in acht nemen. Buiten bereik van kinderen bewaren. Smitnevel niet inademen. Tijdens en na het verwerken voor goede ventilatie zorg dragen. Alleen gebruiken in goed geventileerde ruimten. Bij contact met de ogen en de huid direct grondig met water spoelen. Niet in het riool, open water of de grond laten lopen. Eten, drinken en roken tijdens het gebruik van de verf dient vermeden te worden. Tijdens het verwerken de grond afdekken.

**Technisch advies** Uiteraard kunnen in deze technische informatie niet alle ondergronden en technische problemen behandeld worden. Mocht u verdere vragen hebben kunt u vanzelfsprekend technisch advies inwinnen.  
E-mail: [info@dslcoatings.nl](mailto:info@dslcoatings.nl) of tel: +31 (0)88 027 55 00

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Het ontslaat de gebruiker van onze producten, gegeven de aanzienlijke hoeveelheid invloeden bij toepassing en verwerking, geenszins van de plicht zelf de benodigde proeven en tests te doen. Wettelijke rechten ten aanzien van bepaalde eigenschappen en/of toepassingsdoeleinden kunnen aan onze opgaven niet ontleend worden. De ontvanger van onze producten dient acht te slaan op de eventuele beschermingsrechten evenals bestaande wetten en bepalingen.

**DSL COATINGS BV**

H. Kamerlingh Onnesweg 19, 2408 AX, Alphen aan den Rijn Internet: [www.conticoatings.nl](http://www.conticoatings.nl)  
Tel.: +31 (0)88 027 55 00 Email: [info@dslcoatings.nl](mailto:info@dslcoatings.nl)