

PremiumColor

Binnenmuurverf in heldere en intensieve kleuren, goed te reinigen.



Materiaal

Toepassing

Voor schilderwerk in heldere kleuren op alle binnenmuren en plafonds die zwaar worden belast. Als toplaag op oppervlakken die dekkend met Caparol binnenmuurverven geschilderd zijn. PremiumColor geeft een fraai mat oppervlak met een briljant uiterlijk. In donkere kleuren wordt het zgn. schrijfeffect tot een minimum beperkt.

Eigenschappen

- met water te verdunnen, reukarm en milieusparend
- zeer goed bij te werken
- minimale emissie en vrij van oplosmiddelen
- vrij van foggingactieve bestanddelen
- voorkomt het zgn. schrijfeffect
- geeft intensieve, briljante kleuren
- bestand tegen met water verdunde desinfecteer- en reinigingsmiddelen

Materiaalbasis

Kunststofdispersie

Verpakking

ColorExpress
2.35L, 4.7L, 9.4L

Kleur

PremiumColor wordt uitsluitend als basismateriaal geleverd en moet voor verwerking met ColorExpress op kleur gemaakt worden. Bij afname vanaf 100 liter in een kleur kan af fabriek op kleur geleverd worden.

De kleur vooraf controleren op juiste menging. Op grote oppervlakken altijd materiaal met een zelfde charge gebruiken.

Bij toepassing van minder dekkende kleuren, zoals rood, oranje en geel, verdient het aanbeveling om een grondlaag aan te brengen in een op de eindkleur afgestemde grondkleur, conform het Caparol-Grondkleursysteem. Deze grondkleuren zijn met Color-Express op kleur te maken.

Glansgraad

G4 - stompmat, conform DIN EN 13 300/ISO 2813:2014

Opslag

Koel, maar vorstvrij bewaren.

Technische eigenschappen

Conform DIN EN 13 300:

Bij materiaal op kleur kunnen de technische gegevens iets afwijken.

- Natteslijtage: R-Klasse 1
- Maximale korrelgrootte: S1 fijn (tot 100 µm)
- Soortelijke massa: ca. 1,1 g/cm³

Toepassing conform
technisch informatieblad nr. 606

binnen 1	binnen 2	binnen 3	buiten 1	buiten 2
+	+	+	-	-
(-) niet geschikt / (○) deels geschikt / (+) geschikt				



Verwerking

Geschikte ondergronden
Vorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting kunnen verminderen.

Minerale pleisterlagen klasse CS II - CS IV (drukvastheid minimaal 2 N/mm² conform DIN EN 998-1)
Draagkrachtige, normaal zuigende pleister- lagen zonder voorbehandeling schilderen. Poreuze, zanderige of zuigende pleisterlagen voorstrijken met CapaTex Fix.

Gips- en spuitpleisters conform DIN EN 13279-1 (drukvastheid minimaal 2 N/mm² conform DIN EN 998-1)

Voorstrijken met CapaPrim Decor. Eventueel op gipspleister aanwezige sinterhuid en scharen afschuren. Het oppervlak stofvrij maken en voorstrijken met CapaTex Fix.

Gipsbouwplaten

Zuigende platen impregneren met CapaTex Fix. Op sterk verdichte, gladde platen een voorstrijklaag aanbrengen met CapaPrim Decor.

Gipskartonplaten

Eventueel aanwezige scharen afslijpen. Het oppervlak stofvrij maken. Zachte gipsreparaties voorstrijken met CapaTex Fix.

Voorstrijken met CapaPrim Decor. Platen met in water oplosbare bestanddelen die verkleuren impregneren met Aqua Inn.

Beton

Eventueel aanwezige resten van ontkistingsmiddelen verwijderen.

Cellenbeton

Voorstrijken met Capaplex, verdund met water in de verhouding 1:3.

Kalkzandstenen- of bakstenenmetselwerk

Zonder voorbehandeling schilderen.

Goed hechtende verflagen

Matte, matig zuigende oppervlakken zonder voorstrijken schilderen. Glanzende oppervlakken en laklagen opruwen, reinigen en voorstrijken met CapaPrim decor.

Niet goed hechtende verflagen

Niet goed hechtende lak-, dispersieverf- of kunstharssierpleisterlagen geheel verwijderen. Op zwak zuigende, gladde oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer. Op zuigende, zanderige of poreuze oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met OptiGrund. Niet goed hechtende minerale verflagen mechanisch verwijderen en het oppervlak stofvrij maken. Voorstrijken met CapaTex Fix.

Lijmverflagen

Lijmverflagen volledig wegwassen. Voorstrijken met CapaTex Fix.

Ongeschilderd rauhfaser-, reliëf of ander behang van papier of glasvezel

Zonder voorbehandeling schilderen.

Niet goed hechtend behang

Volledig verwijderen. Lijm en resten van grondpapier wegwassen. Impregneren met CapaTex Fix.

Oppervlakken met schimmel

Reinigen met een schimmeldodend preparaat, toegelaten door het CTGB. Oppervlak laten drogen en schilderen.

Oppervlakken met nicotine, water, roet of vet

Oppervlak reinigen met water waaraan een gebruikelijk schoonmaakmiddel is toegevoegd. Voorstrijken met CapaTex IsoMat. Sterk vervuilde oppervlakken schilderen met CapaTex IsoMat.

Kleine beschadigingen

Na de vereiste voorbehandeling kleine beschadigingen repareren met Caparol Akkoordspachtel, volgens verwerkingsvoorschrift. Indien nodig nogmaals voorstrijken.

Opgepast Q2/Q3 pleisters / dunne gipslagen < 0,5mm Bij het gebruik van gipshoudende, hydraulisch afbindende pleister in het kwaliteitsniveau Q2/Q3 wordt een transparante, watergedragen grondering aanbevolen zoals CapaTex Fix of CapaTex Fix ThiXX.

Opbouw van het systeem	Eén of twee afwerklagen aanbrengen met PremiumColor, onverdund. Bij grote oppervlakken mag de PremiumColor met max. 3 % water worden verdund. Bij slecht dekkende kleuren eerst een grondlaag aanbrengen met CapaSil Primer in de kleur volgens het Caparol-grondkleursysteem.
	Verwerking: Ook indien het materiaal na het aankleuren in de schudder geschud werd, moet PremiumColor vlak voor het aanbrengen goed doorgeroerd worden. Gelijkmatig aanbrengen met een middellange verfroller (14 tot 18 mm). Let erop dat er geen opéénhoping van het materiaal plaatsvindt aan de zijkanten van de verfroller. Extra aandacht geven bij randen en hoeken. Altijd in één richting narollen omdat anders zichtbaar blijvende rolbanen kunnen ontstaan die niet wegdrogen. Aan de naden steeds nat in nat werken. Hoe donkerder de kleur, des te zorgvuldiger moet het narollen gebeuren. Gereedschap reinigen onmiddellijk na gebruik met water en zeep.
Verbruik	Ca. 8 m ² /L per laag op een gladde ondergrond. Op een ruwe ondergrond naar verhouding meer. Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.
Verwerkingsomstandigheden	Minimaal 5 °C voor omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.
Droogtijd	Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid stofdroog en over te schilderen na ca. 4-6 uur. Volledig droog na ca. 3 dagen. De verlaag is na 14 dagen drogen belastbaar en reinigbaar. Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.
Opmerkingen	Reparaties kunnen zichtbaar blijven. Vanwege de speciale producteigenschappen PremiumColor niet met andere producten mengen. Bij toepassing van zelfklevende sjablonen, tape of plakband kan op de PremiumClean een verminderde hechting optreden. Neem vooaf een test.

Verwijzingen

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)	Conform EU-richtlijn Enkel voor professioneel gebruik Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten bereik van kinderen houden. Polyacrylaathars, Kali-waergras, Silicaat, Water, Additieven, Polyamide In geval van accidentele indigestie, consulteer het Antigifcentrum 070/ 245 245.
Afval	Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.
EU-grenswaarde VOS	De grenswaarde van dit pduct (cat. A/a) is max. 30 g/l (2010). Dit product bevat < 1 g/l VOS.
Productcode	BSW20
Inhoudstoffen	Bevat: Polyacrylaathars, Kali-waergras, Silicaat, Water, Additieven, Polyamide
Servicecentrum	DAW Belgium B.V. Tél.: (+32) (0)11 60 56 30 Fax: (+32) (0)11 52 56 07 E-mail: info-tech@daw.be www.caparol.be