

Capatect LUP 170

Kalk-cement lichtgewicht grondpleister met EPS-toeslag.

Materiaal

Toepassing	<p>Capatect LUP 170 is een onderdeel van het Capatect pleistersysteem en is zeer geschikt als:</p> <ul style="list-style-type: none">- lichte grondlaag voor eindpleisters- grondlaag op isolerend metselwerk <p>Geschikte ondergronden:</p> <ul style="list-style-type: none">- metselwerk - DIN 1053- beton (ruw bekist, zuigend) - DIN 1045, EN 206- pleisterdragers - DIN V 18550
Eigenschappen	<ul style="list-style-type: none">■ binnen en buiten■ manuele en machinale aanbreng■ hoog rendement■ spanningsarm■ lichte organische toeslagstoffen
Verpakking	25 kg
Opslag	Beschermd tegen weersinvloeden. Koel, droog en vorstvrij op pallets. Circa 12 maanden houdbaar in gesloten verpakking, 12 maanden chromaatarm.
Technische eigenschappen	<ul style="list-style-type: none">■ Soortelijke massa: 1,66 g/cm³■ Warmtegeleiding: $\lambda = 0,52$ W/mK■ Diffusieweerstandsfactor μ (H₂O): $\mu=5/20$■ Materiaalbasis: Cement - DIN EN 197-1 Kalk volgens DIN EN 459 -2 en geselecteerde additieven en stoffen om de verwerkingseigenschappen te verbeteren.■ Mengverhouding: ca. 7 l water per zak van 25 kg

Verwerking

Geschikte ondergronden	De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.
------------------------	---



TECHNISCHE INFORMATIE

Vorbereiding van de ondergrond	<p>Hechttingsverminderende substanties (bijv. bekistingsolie) evenals uitstekende mortelbramen, verfrestanten enz., zijn te verwijderen.</p> <p>Voor nieuwe ondergronden gelden de verwerkingsvoorschriften van de fabrikant.</p> <p>In geval van twijfel advies vragen.</p>
Verwerkingsmethode	<p>Capatect LUP 170 kan manueel of met alle ganbare pleisterapparatuur verwerkt worden. Bij ondergronden met verhoogd risico op scheurvorming moet er in het bovenste deel het bewapeningsweefsel Capatect 666/110 Gewebe ingebed worden en is de minimumlaagdikte 15 mm. Bij een aanbreng in 2 lagen moet de eerset laag goed opgeruwd worden. Hierbij gelden de richtlijnen van de geldige DIN V 18550.</p>
Verbruik	<p>Rendement van 25 kg droge mortel: ca. 23,5 l = ca 1,5 m² bij een laagdikte van 15 mm Of ca. 1,1 kg/m²/mm.</p>
Verwerkingsomstandigheden	<p>Capatect LUP 170 is arm aan chromaten volgens 2003/53. Tijdens het verwerken en drogen mogen de omgevings- en ondergrondtemperaturen niet onder de 5° C liggen.</p>
Opmerkingen	<p>Geen oplosmiddelhoudende eindlagen toepassen.</p>

Verwijzingen

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn

Uitsluitend voor professioneel gebruik

H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P260 Stof of nevel niet inademen.

P280 Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.

P301 + P330 + P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P313 Een arts raadplegen.

In geval van accidentele indigestie, consulteer het Antigifcentrum 070/ 245 245.

Servicecentrum

DAW Belgium B.V.
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be

Technische informatie · Edition: 02-2023

Deze Technische Informatie werd samengesteld op basis van de laatste stand in de verftechniek en onze ervaring. Gezien de grote verscheidenheid aan ondergronden en objectomstandigheden aanvaarden wij op grond van de inhoud van deze Technische Informatie geen enkele aansprakelijkheid. De koper/gebruiker is dan ook niet ontslagen van de verantwoordelijkheid om onze materialen deskundig te laten beoordelen op hun geschiktheid voor een bepaalde ondergrond in haar specifieke omstandigheden. Bij het verschijnen van een nieuwe editie van deze Technische Informatie verliest deze uitgave haar geldigheid. **Technisch advies:** In een informatieblad als dit kunnen niet alle eventueel voorkomende verftechnische problemen met hun oplossingen aan de orde komen. Voor moeilijke gevallen kunt u contact opnemen met de accountmanager van Caparol in uw regio, die u gedetailleerd en objectgericht kan adviseren.