

PermaSilan

Elastische muurverf op basis van silconenhars voor gescheurd pleisterwerk.



Materiaal

Toepassing	Scheuroverbruggende buitenmuurverf met een hoge waterdampdoorlaatbaarheid voor gescheurd pleisterwerk, buiten. In combinatie met FibroSil ook geschikt voor pleisterwerk waarvan de scheuren door de gehele pleisterlaag lopen. Toe te passen op pleisterwerk, beton, goed hechtende plasto-elastische en dispersieverflagen.
Eigenschappen	<ul style="list-style-type: none"> ■ met water te verdunnen en reukarm ■ weerbestendig ■ geeft een mineraal uiterlijk ■ vrij van oplosmiddelen ■ eenvoudig te verwerken ■ alkalivast ■ spanningsarm ■ koud-elastisch ■ hecht bijzonder goed ■ scheuroverbruggend ■ alkalivast ■ PermaSilan is niet gevoelig voor algen- en schimmelaangroei
Materiaalbasis	Op basis van siliconenhars en kunststofdispersie.
Verpakking	■ 10 liter
Kleur	Wit. PermaSilan is eigenhandig op kleur te brengen met AmphiColor mengkleuren. Bij het eigenhandig op kleur brengen de totaal benodigde hoeveelheid in e'e'n keer mengen om kleurverschillen te voorkomen. Bij afname vanaf 100 liter in e'e'n kleur is levering af fabriek mogelijk. Volgens het ColorExpress-systeem op kleur te brengen naar kleuren. Vooraf de kleur controleren. Op grote vlakken altijd materiaal van hetzelfde chargennummer verwerken. Heldere en intensieve kleuren zoals geel, oranje, rood etc. hebben een matige dekkracht. Het aanbrengen van een grondlaag in ongeveer de eindkleur vanuit basis wit is aan te bevelen. Een tweede afwerklaag kan noodzakelijk zijn. Reparaties in gevelvlakken kunnen zichtbaar blijven.
Glansgraad	Kleurvast conform BFS nr. 26: Klasse: A Groep: 1
Opslag	Mat, G ₃
Technische eigenschappen	Koel, maar vorstvrij. Conform DIN EN 1062



Vastestofgehalte:
Gewichts%: 60.5
Volume%: 42.9

- Maximale korrelgrootte: < 100 µm, S₁
- Soortelijke massa: ca. 1,4 g/cm³.
- Drogelaagdikte: 100–200 µm, E₃
- Wateropname: w-Waarde ≤ 0,1 [kg/(m² · h^{0,5})] (laag), W₃
- Scheurklasse:

Scheuroverbrugging

Verfsysteem:

2 x 200 ml PermaSilan, Klasse: A₂ (> 250 µm)
3 x 200 ml PermaSilan, Klasse: A₃ (> 500 µm)
1 x 700 ml FibroSil en 2 x 200 ml PermaSilan, Klasse: A₃ (> 500 µm)

- Waterdampdoorlaatbaarheid (µ waarde): ≥ 0,14 - < 1,4 m (gemiddeld) V₂
=0,4 m

Bij materiaal op kleur kunnen de technische gegevens iets afwijken.

Product-nr.

161

Toepassing conform
technisch informatieblad nr. 606

binnen 1	binnen 2	binnen 3	buiten 1	buiten 2
-	-	-	+	+
(-) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt				

Verwerking

Geschikte ondergronden
Vorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet schoon en droog zijn, en vrij van stoffen die de hechting verminderen.

Pleisterlagen

Nieuwe pleisterlagen 2-4 weken onbehandeld laten. Bij ongunstige weersomstandigheden een langere droogtijd aanhouden. Reparaties moeten goed afgebonden en droog zijn. Op alkalische en/of kalkhoudende ondergronden een voorstrijklaag aanbrengen met CapaGrund Universal om het risico op kalkuitbloeiingen te verminderen.

Oud pleisterwerk: Reparaties moeten afgebonden en voldoende droog zijn. Voorstrijken met Dupa Fix Grund.

Geschilderd cellenbeton

Intacte oppervlakken reinigen. Verweerde verflagen na reinigen voorstrijken met CapaGrund Universal. Bij niet-intacte oppervlakken de accountmanager van Caparol om advies vragen.

Beton

Reinigen volgens een geschikte methode, bijvoorbeeld mechanisch of door hogedruk waterstralen. Op een zwak zuigende of gladde ondergrond een voor- strijklaag aanbrengen met CapaGrund Universal. Sterk zuigende en poederende oppervlakken voorstrijken met Dupa Fix Grund.

Goed hechtende dispersieverflagen

Vuile, krijtende dispersieverflagen reinigen door hogedruk waterstralen conform de plaatselijke voorschriften. Een voorstrijklaag aanbrengen met CapaGrund Universal. Bij andere reinigingsmethoden voorstrijken met Dupa Fix Grund.

Goed hechtende, oude plasto-elastische dispersieverflagen

Vervuilde, poederende verflagen reinigen door middel van hogedruk waterstralen conform de plaatselijke voorschriften. Ondergrond voldoende laten drogen en voorstrijken met CapaGrund Universal.

Goed hechtende kunsthars- of siliconenharssierpleister en verflagen

Vervuilde, poederende verflagen reinigen door middel van hogedruk waterstralen conform de plaatselijke voorschriften. Ondergrond voldoende laten drogen en voorstrijken met CapaGrund Universal.

Minerale verflagen met slechte samenhang

Geheel verwijderen door steken, borstelen, schuren, hogedruk waterstralen of anderszins volgens wettelijk voorschrift. Bij nat reinigen de ondergrond goed laten drogen. Een voorstrijklaag aanbrengen met Dupa Fix Grund.

Niet goed hechtende lak- of dispersieverflagen en kunstharspleisters

Oude lagen geheel verwijderen en reinigen door hogedruk waterstralen conform de plaatselijke voorschriften. De ondergrond goed laten drogen. Een voorstrijklaag aanbrengen met CapaGrund Universal. Poederende, zanderige, sterk zuigende oppervlakken voorstrijken met Dupa Fix Grund.

Oppervlakken met schimmel, mos of algen

Reinigen door hogedruk waterstralen met toevoeging van een toegelaten bestrijdingsmiddel volgens wettelijk voorschrift. Het oppervlak goed laten drogen.

Op een zwak zuigende of gladde ondergrond een voorstrijklaag aanbrengen met CapaGrund Universal. Sterk zuigende en poederende oppervlakken voorstrijken met Dupa Fix Grund.

Oppervlakken met bouwtechnische scheuren

Neem contact op met de technische dienst van Caparol.

Oppervlakken met zoutuitbloeiingen

Zoutuitbloeiingen droog afborstelen en verwijderen. Het oppervlak voorstrijken met Dupa Fix Grund. Bij het schilderen van oppervlakken met zoutuitbloeiingen kan geen garantie gegeven worden op de hechting van het verfsysteem of het wegblijven van de uitbloeiingen.

Beschadigingen

Kleine reparaties uitvoeren met Caparol Fassaden-Feinspachtel. Gaten tot 20 mm repareren met Histolith-Renovierspachtel. De gerepareerde delen nogmaals voorstrijken.

Aanbrengen met kwast of roller.

Grondlaag

Een grondlaag aanbrengen met Dupa Fix Grund of CapaGrund Universal, afhankelijk van de ondergrond. Zie Technisch Informatieblad 650 "Ondergronden en hun voorbehandeling".

Tussenlaag

Bij oppervlakkige scheuren in de pleisterlaag een tussenlaag aanbrengen met PermaSilan, onverdund. Bij doorgaande scheuren een grond- en/of tussenlaag aanbrengen met FibroSil.

Afwerklaag

Een afwerklaag aanbrengen met PermaSilan, onverdund.

Om de scheuroverbruggende eigenschappen zeker te stellen altijd twee lagen PermaSilan aanbrengen.

Verbruik Minimaal 5 m²/L per laag op een gladde, gelijkmatig zuigende ondergrond. Op ruwe oppervlakken naar verhouding meer. Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden Minimaal 5 °C en maximaal 30 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond.

Droogtijd Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid na 12 uur oppervlakkig droog en over te schilderen. Volledig droog en te belasten na 3 dagen. Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap Gereedschap direct na gebruik met water reinigen.

Opmerkingen Om aanzetten op grote oppervlakken te voorkomen moet voldoende personeel zonder onderbreking nat-in-nat doorwerken. Niet verwerken bij een hoge luchtvochtigheid, directe bestraling door de zon, bij regen, mist of sterke wind. Voorzichtig bij kans op nachtvorst. Steigers afdekken met zeilen.

Niet geschikt zijn ondergronden met zoutuitbloeiingen, lakverflagen, kunststof en hout. Niet geschikt voor horizontale vlakken waarop water blijft staan. Op vlakken met weinig afschot moet een goede waterafvoer aanwezig zijn. Kalkrijke ondergronden kunnen niet met PermaSilan geschilderd worden.

Bij donkere kleuren kan door mechanische belasting (krassen) lichte strepen, zgn. "schrijfeffect" ontstaan. Dit komt voor bij alle matte muurverven en gaat door vocht, bijv. regen, weer weg.

Bij zeer dichte, koude oppervlakken of bij een trage droging van de verflaag door weersomstandigheden kunnen bij vochtbelasting (regen, mist, dauw) bepaalde hulpstoffen uit de verf aan het oppervlak een geel-transparant, licht glanzende en kleverige streepvorming geven. Deze afzetting van de hulpstoffen is in water oplosbaar en zal na enkele regenbuien vanzelf weer verdwijnen. De kwaliteit van de verflaag wordt hierdoor niet nadelig beïnvloed. Moet de verflaag met deze streepvorming geschilderd worden, dan deze geheel verwijderen met water en een spons. Een extra grondlaag met CapaGrund Universal is dan noodzakelijk. Onder normale (droog) omstandigheden zal deze streepvorming niet voorkomen.

Reparaties kunnen zichtbaar blijven.

Verwijzingen

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

**Conform EU-richtlijn
Enkel voor professioneel gebruik**

Waarschuwing.

Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Voorkom lozing in het milieu. Draag beschermende handschoenen/ oogbescherming. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.

Bevat: 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, octhilonone (ISO), 2-methylisothiazool-3(2H)-on, reactiemassa (3:1) van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on. Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.

Dit product is een "behandeld voorwerp" volgens EU Regelgeving 528/2012 (geen biocide product) en bevat de volgende biocide werkzame stoffen: terbutryn (CAS-Nr. 886-50-0), octhilonone (ISO) (CAS-Nr. 26530-20-1)..

In geval van accidentele indigestie, consulteer het Antigifcentrum 070/245 245

Afval

lhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde voor dit product (cat. A/c) is max. 40 g/l (2010). Dit product bevat max. 5 g/l VOS.

Inhoudstoffen

Polyacrylaathars, siliconenhars, titaanwit, bariumsulfaat, silicaat, calciumcarbonaat, water, additieven, busconserveermiddel (methyl-/benzisothiazolinon) en filmconserveermiddel (octylisothiazolinon, terbutryn, zinkpyrithion).

Servicecentrum

DAW Belgium B.V.
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be